

# Technisches Datenblatt

## AMPCO<sup>®</sup> 18.23

### Strangguss

**Richtanalyse:**

Aluminium	(Al)	10,5%
Eisen	(Fe)	3,5%
sonstige		max. 0,5%
Kupfer	(Cu)	Rest

Mechanische und physikalische Werte	Maßeinheit	Nominalwerte
Zugfestigkeit $R_m$	MPa	741
Streckgrenze $R_{p\ 0,5}$	MPa	375
Dehnung $A_5$	%	15
Brinellhärte	HBW 10/3000	204
Rockwellhärte	HRB	94
Einschnürung $\psi$	%	15
Proportionalitätsgrenze $R_p$	MPa	214
Druckfestigkeit $R_{mc}$	MPa	1034
Elastische Proportionalitätsgrenze bei Druckbelastung $R_{pc}$	MPa	310
Scherfestigkeit $R_{cm}$	MPa	410
Elastizitätsmodul E	GPa	110
Kerbschlagarbeit $\alpha_K$ nach Charpy	J	15,0
Kerbschlagarbeit $\alpha_K$ nach Izod	J	22
Dauerschwingfestigkeit $\sigma_D$ 100 Mill. Lastwechsel	MPa	241
Dichte $\rho$	g / cm <sup>3</sup>	7,45
Wärmeausdehnungszahl $\alpha$	10 <sup>-6</sup> / K	16,2
Wärmeleitfähigkeit $\lambda$	W / m · K	59
Elektrische Leitfähigkeit $\gamma$	m / $\Omega \cdot$ mm <sup>2</sup>	7,5
Elektrische Leitfähigkeit I.A.C.S.	%	13
Spezifische Wärme $c_p$	J / g · K	0,42

Zusagen bezüglich des Vorhandenseins bestimmter Eigenschaften oder des Verwendungszweckes bedürfen stets einer schriftlichen Vereinbarung mit AMPCO METAL.

AMPCO<sup>®</sup> 18.23 ist ein optimiertes AMPCO<sup>®</sup> 18, dessen mechanische Kennwerte durch eine gezielte Wärmebehandlung nochmals erheblich gesteigert wurden. Dies gilt im besonderen Maße auch für die Druckfestigkeit. AMPCO<sup>®</sup> 18.23 weist eine höhere Zähigkeit als AMPCO<sup>®</sup> 18.22 und bessere mechanische Eigenschaften als AMPCO<sup>®</sup> 18.136 auf.

**Anwendungen:**

AMPCO<sup>®</sup> 18.23 bietet eine Lösung für hohe Flächenpressung und Schlagbelastungen und ist damit die geeignete Legierung für besonders hoch beanspruchte Führungsleisten, Gleitplatten, Druckstücke, geteilte Buchsen, usw.